





## Cartasol Yellow 6GFC liquid

## Cartasol Gelb 6GFC flüssig

## Jaune Cartasol 6GFC liquide

$1/9$  SD/RT/IS = 0.78%

Property	Grade	Concentration	Color
Backwater Abwasser Eaux résiduaires	3		Neutral sized Neutral geleimt Collage en milieu neutre
Water fastness Wasserechtheit Solidité à l'eau	4	0.051%	
Alcohol fastness Alkoholechtheit Solidité à l'alcool	2		
Lightfastness Lichtechtheit Solidité à la lumière	3	0.26%	
Acid fastness Säureechtheit Solidité aux acides	4/5		
Alkali fastness Alkaliechtheit Solidité aux alkalis	4/5	0.78%	
Reductive Bleachability Reduktive Bleichbarkeit Blanchissabilité réductrice	4		
Oxidative Bleachability Oxidative Bleichbarkeit Blanchissabilité oxydante	4	2.34% 3.5% Fix	

Electronic copies of paper dyeings do not reflect the original shade.  
Please refer to the color coordinates at the bottom right

## Typical Properties

## Charakteristische Eigenschaften

## Propriétés Caractéristiques

Ionic Character  
Ionogenität  
Caractère ionique

Anionic  
Anionisch  
Anionique

Density (20°C)  
Dichte (20°C)  
Masse volumique (20°C)

1.10 g/ml

Viscosity (20°C)  
Viscosität (20°C)  
Viscosité (20°C)

15 mPa.s

pH (as supplied)  
pH-Wert (Handelsform)  
pH (forme commerciale)

9 - 10.5

## CIELab co-ordinates

## CIELab-Koordinaten

## Coordonnées CIELab

Depth Farbstärke Concentration	L*	a*	b*	h	C*
0.051%	94.96	-5.31	20.74	104.4	21.41
0.26%	93.99	-9.70	38.49	104.1	39.70
0.78%	93.65	-10.43	57.00	100.4	57.95